

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 1078

3 03.04.2007

**TEKNOL 1881****алкидная грунтовочная краска**

<b>ТИП КРАСКИ</b>	Водоразбавляемая алкидная грунтовочная краска.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Применяется в промышленности в качестве грунтовки для наружных облицовочных досок и элементов деревянных зданий. До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.
<b>СПЕЦСВОЙСТВА</b>	Защищает древесину при поверхностной окраске на месте строительства или на заводе. Все же, поверхностное нанесение следует выполнять как можно скорее, в позднем случае, следующим летом. Поверхностную окраску можно выполнять как дисперсионными, так и масляными красками.
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>	
<b>Содержание сухих веществ</b>	44 объемных %
<b>Общая масса твердых веществ</b>	прим. 880 г/л
<b>Летучие органические вещества (VOC)</b>	прим. 21 г/л
<b>Теоретическая укрывистость</b>	8 м <sup>2</sup> /л для разбавленной (разбавление 1 : 1) для краски (мокрая пленка 125 мкм, сухая пленка 30 мкм)
<b>Время высыхания, +23°C, относительная влажность 50 % разбавление 1 : 1 (стекло 120 мкм)</b>	
- пыль не пристает	через 20 минут
- на ощупь	через 1 час
<b>Покрытие следующим слоем</b>	через 24 часа
<b>Разбавитель, очистка инструментов</b>	Вода
<b>Глянец</b>	Матовая
<b>Цвета</b>	Белая, желтая и красная Краска подходит к колеровочной системе Текномикс.
<b>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ</b>	См. паспорт по технике безопасности.

**См. на обороте**

ВНИМ.! По поводу риска самовоспламенения, отходы изделия следует собирать в отдельное место и хранить герметично, например, намоченными водой до уничтожения, или отходы необходимо сжигать. Погружение в воду также рекомендуется. См. параграф 7.1 в паспорте по технике безопасности.

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность должна быть чистая и сухая. Влажность древесины должна быть ниже 20%.
<b>Условия нанесения</b>	Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должны быть выше +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.
<b>Нанесение</b>	Краску тщательно перемешать перед нанесением. Краску наносить вакуумным распылителем, машиной, снабженной щеткой, распылителем или кистью. Разбавить водой в соотношении 1:1 в зависимости от метода нанесения и окрашиваемого объекта.
<b>ХРАНЕНИЕ</b>	Защищать от мороза. Подходящая температура хранения составляет +10 - +25°C.

---

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете [www.teknos.com](http://www.teknos.com) вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.

---