

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 1179
6 04.02.2013**TEKNOL AQUA 1410-01**
средство для защиты древесины

ТИП ПРОДУКТА	ТЕКНОЛ АКВА 1410-01 - водоразбавляемое защитное средство для древесины. Содержит состав против гниения, осинения и плесени.
ПРИМЕНЕНИЕ	<p>Применяется в качестве грунтовки для столярных изделий (например, окон и наружных дверей), домиков из бревна и других необработанных деревянных поверхностей в соответствии с классом опасности 3 по стандарту EN 335:1.</p> <p>Применяется для промышленного нанесения в соответствии со стандартом EN 599:1.</p> <p>Для более длительного применения при наружных условиях всегда рекомендуется последующая обработка пигментированным средством для обработки поверхности.</p> <p>До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.</p>

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ	5 ±2 объемных %
Общая масса твердых веществ	прим. 50 г/л
Летучие органические вещества (VOC)	прим. 10 г/л
Укрывистость	8 - 11 м ² /л Количество может меняться в зависимости от способа нанесения и качества древесины.
Время высыхания, +23°C / 50 % RH - сухая для обработки	через 1 час Время высыхания зависит от основания, толщины пленки и условий высыхания (температуры, относительной влажности воздуха, вентиляции).
Разбавитель, очистка инструментов	Для защиты против гниения применять неразбавленным. Для временной защиты от осинения и плесени разбавлять водой в пропорции 1 : 1. Инструменты немедленно промыть после работы водой и синтетическим моющим средством.
Цвета	Бесцветная черная (TM-4128/98) желтая (TM-4131/98) серая (TM-1826)

См. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть чистая и сухая. Влажность древесины должна составлять ниже 15%.
Условия обработки	Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха ниже 80%.
Обработка	Подходит для нанесения методом облива и окунания.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Срок хранения указан на этикетке. Хранить в герметично закрытой емкости. Наиболее предпочтительная температура хранения: +10°C - +25°C. ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете www.teknos.com вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.
